

OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS

SILICONA ACETICA SANITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS es un sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica.

OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS contiene un aditivo fungicida en su formulación, que le protege del crecimiento de un amplio espectro de hongos y bacterias, con lo que permite su aplicación en zonas domésticas sometidas a temperatura y humedad elevadas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido.
- Excelente adhesión en cerámicas y materiales vitrificados.
- Protección fungicida. No ennegrece.
- Elasticidad y estanqueidad permanente.

CAMPOS DE APLICACION:

OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS se utiliza en aplicaciones sanitarias como:

- Sellado de bañeras, lavabos, WC, platos ducha, etc.
- Sellado armarios cocina, encimeras, fregaderas, alicatados, azulejos, etc.
- Sellado de materiales vitrificados en general, en donde se requiera una resistencia al crecimiento de hongos.

MODO DE EMPLEO:

Los soportes sobre los que se va a aplicar **OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS** deben estar limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión.

Aplicar con la ayuda de una pistola el grosor de junta adecuado y alisar la silicona, antes de que se forme la piel, con agua jabonosa.

La silicona sin curar se puede limpiar con un disolvente tipo "white spirit". Una vez reticulada, solamente se podrá eliminar mecánicamente, por ejemplo con una cuchilla.

LIMITACIONES DE USO:

Por su naturaleza acética, **OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS** no se recomienda para las siguientes aplicaciones:

- Sobre piedra, mármol, granito o soportes alcalinos (hormigón, fibrocemento, mortero, …)
- No es aconsejable su empleo sobre superficies metálicas como zinc, cobre, bronce o plomo, que pueden sufrir corrosión.
- No utilizar para sellar vidrio laminar, ya que puede atacar el film de PVB (butiral).

Para estas aplicaciones se recomienda el uso de una silicona neutra.

Las juntas realizadas con **OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS** no pueden ser pintadas.

No usar para sellar soportes bituminosos, cauchos, EPDM, etc., y soportes que puedan liberar aceites, plastificantes o disolventes.

No utilizar para la fabricación o sellado de acuarios, el pegado de espejos o para aplicaciones en contacto con alimentos.



OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS

Hoja de Datos Técnicos
Versión 2.0 - Julio'13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: (Valores típicos)

Base:	Silicona acética
Olor:	Vinagre
Consistencia:	Pasta tixotrópica
Densidad:	Aprox. 0,97 g/ml
Pérdida de tack:	Aprox. 15 min. (a 23ºC; 50% H.R.)
Formación de piel:	< 30 min. (a 23ºC; 50% H.R.)
Curado en profundidad:	Entre 2 – 3 mm / 24 h
Descuelgue (ISO 7390):	Nulo
Temperatura de aplicación:	Entre +5ºC y +40 ºC
Propiedades del producto reticulado:	(7 días, a 23ºC; 50% H.R.)
Temperatura de servicio:	-40ºC a +150ºC
Dureza Shore A: (ISO 868)	Aprox. 17
Modulo al 100% elongación: (ISO 37)	Aprox. 0,40 Mpa
Resistencia a la rotura: (ISO 37):	Aprox. 2,0 MPa
Elongación a rotura (ISO 37):	> 550 %

Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como temperatura, humedad y tipo de soporte. Los tiempos de curado son más largos con bajas temperaturas, baja humedad y elevado grueso de producto.

FORMAS DE SUMINISTRO Y COLORES:

OLIVÉ COCINAS Y BAÑOS se suministra en cartuchos de 280 ml. Otros formatos bajo demanda.

Colores: Translúcido Fungicida, blanco fungicida. Otros colores bajo demanda.


ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

Conservado en sus envases de origen, en lugares secos y a temperaturas inferiores a 25ºC, puede almacenarse durante 12 meses.

Es recomendable su empleo en lugares bien ventilados. El producto no reticulado puede causar irritación en los ojos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para mayor información, véase la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.







GRUPO OLIVÉ
Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. nº 33
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50
E-Mail: mail@olivequimica.com





www.olivequimica.com